


## ছাতের ওয়াটারপ্রুফিং (নতুন নির্মাণ)



### এটা কেন হয়


- কংক্রিট হল ছিদ্রযুক্ত বস্তু, তাই এটা জল শোষণ করে এবং তার ফলে জলের লিকেজ হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়।
- কংক্রিটের মধ্যে জলের বেশি ব্যবহারের ফলে এটি শ্রিংক করে যেতে পারে এবং ফাটল তৈরি হতে পারে। এই ফাটলগুলি দিয়ে জলের লিকেজ হওয়ার আসল রাস্তা তৈরি হয়।
- নতুন নির্মাণগুলিতে ছাত সবসময় দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় খোলা থাকে, (গ্রীষ্ম / শীত / বর্ষা) সারা বছর, যার ফলে ফাটল তৈরি হয়।
- স্ট্রাকচারকে ঠিক-ঠাক করে গঠন করার (সেটলমেন্টের) জন্যেও ফাটল তৈরি হতে পারে।
- কংক্রিট হল অনমনীয় / দৃঢ় বস্তু, তাই এই নাড়াচাড়া সহ্য করতে পারেনা এবং ফাটল হওয়ার সম্ভাবনা থাকে।
- ছাতের ঢাল যদি ঠিক করে না তৈরি করা হয় তার ফলে ছাতের নীচু অংশে জল জমা হতে পারে।

### সমাধান


## ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K



### ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K কেন বেছে নেবেন



কংক্রিট এবং মেসনারি তলের সাথে অসাধারণ সংসক্তি বা অ্যাডেসন ক্ষমতা



1 মিমি পর্যন্ত ফিল্ম ঘনত্বের মোটা স্তর তৈরি করে, যা অসাধারণ ওয়াটারপ্রুফিং তৈরি করে



কোটিং নমনীয় থাকে  
50% পর্যন্ত এলংগেশনসহ  
1 মিমি পর্যন্ত ফাটলকে ভরাট রাখতে পারে



ক্ষতিকারক নয়



ব্রাশ, রোলার অথবা ট্রাওয়েল দিয়ে সহজেই লাগানো যায়

### কিভাবে ব্যবহার করতে হবে



#### স্টেপ 1

লাগানোর আগে কংক্রিট তলগুলিকে ভালভাবে কিউর (অন্ততপক্ষে 28 দিন) করে নিতে হবে। অ্যাপ্লিকেশন লাগানোর আগে তলটিকে ভালভাবে পরিষ্কার করে নিতে হবে।



#### স্টেপ 2

প্রাইমিং দিয়ে (1URP : 1 সিমেন্ট) সমস্ত ফাটলগুলি সারিয়ে নিতে হবে এবং ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K URP (সিমেন্টের ওজনের 10%) মিশিয়ে মর্টার তৈরি করে মেরামত করে নিতে হবে এবং সিমেন্ট বালির অনুপাত হবে 1:3।



#### স্টেপ 3

দেওয়াল এবং মেঝের জংশন পরিষ্কার করুন এবং সিমেন্ট : বালির মর্টার 1:3 অনুপাতে মিশিয়ে অ্যাস্কেল ফিলেট / ওয়াটা তৈরি করুন ড.ফিক্সিট URP (সিমেন্টের ওজনের 10%) মিশিয়ে এবং দেওয়াল ও মেঝের জংশনে বিছিয়ে চিন।



#### স্টেপ 4

2 কোট ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K @ 6 ব.ফু. / কিগ্রা. হিসাবে সমগ্র সমতলের উপর লাগিয়ে দিন ফাইন্যাল ফিনিশ লেভেল থেকে 300 মিমি বেশি করে, জানলার ছাউনির (প্যারাপেটের) দেওয়ালের পাশ দিয়ে। 150 মিমি - চওড়া 45 GSM গ্লাস ফাইবার মেশ অ্যাস্কেল ফিলেট অংশে ভেজা অবস্থায় প্রথম কোটের উপর দিয়ে বিছিয়ে দিতে হবে।



#### স্টেপ 5

কিউর করা ড. ফিক্সিট পিডিফিন 2K-র উপর দিয়ে 100 gsm জিওটেক্সটাইল সেপারেশন লেয়ার হিসাবে বিছিয়ে দিন।



#### স্টেপ 6

এইসবের উপর দিয়ে কংক্রিট স্ক্রুড 40-50 মিমি (1 সিমেন্ট : 1.5 বালি : 3 এগ্রিগেট) তৈরি করতে হবে এবং ড. ফিক্সিট পিডিফিন LW+ (200 মিলি প্রতি ব্যাগ সিমেন্টে) মিশাতে হবে এবং নর্দমার আউটলেটের মধ্যে দিয়ে ঢাল বজায় রাখতে হবে।



#### স্টেপ 7

কন্ট্রোল জয়েন্টস তৈরি করুন 3.25 মি x 3.25 মি। 28-30 দিন পরে এই জয়েন্টসগুলিকে উপযুক্ত ড. ফিক্সিট PU সিল্যান্ট দিয়ে ভর্তি করতে হবে।



#### স্টেপ 8

বিকল্প : দুইট কোট ড. ফিক্সিট রুফসিল টপ কোট, জল না মিশিয়ে লাগাতে হবে, যেটাতে সোলার রিফ্লেক্টিভ ইন্ডেক্স (এসআরআই) ভ্যালু 106 এবং উপরিতলের তাপমাত্রা 10 ডিগ্রি সে. পর্যন্ত কম করে, চড়া গ্রীষ্মেও।