

బాత్రూమ్ వాటర్ప్రూఫింగ్ (కొత్త నిర్మాణం)




ఇలా ఎందుకు జరుగుతుంది

- కాంక్రీట్ అనేది సూక్ష్మ రంధ్రాలతో కూడి ఉండడం వల్ల, ఇది నీటిని పీల్చివేస్తుంది మరియు అది నీటి లీకేజీకి దారితీస్తుంది.
- కాంక్రీటులో నీటిని అధికంగా ఉపయోగించడం వలన కూడా, కుదించుకు పోయి పగుళ్లు ఏర్పడే అవకాశం వుంది. ఈ పగుళ్లే నీటి లీకేజీకు ప్రవేశ ద్వారాలు.
- టైల్ కు మధ్యన వుండే ఖాళీల ద్వారా నీటి లీకేజీ జరుగుతుంది.
- మురుగునీటి మార్గాలు - సానిటరీ జాయింట్ల ద్వారా నీటి లీకేజీ జరుగుతుంది.
- గోడ మరియు నేల కలిసే ప్రదేశాలలో నీటి లీకేజీ జరుగుతుంది.

పరిష్కారం

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె




ఎందుకు డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె ని ఎంచుకోవాలి



కాంక్రీట్ మరియు మేసన్రీ ఉపరితలాలకు అద్భుతమైన రీతిలో అతుక్కుపోతుంది




1 మిమీ ఫిల్మ్ మందం కలిగిన మందపాటి పొరను సృష్టిస్తుంది కనుక ఇది నీరు చొచ్చుకు పోవడానికి అనుమతించదు



50% వరకు వ్యాప్తితో 1 మిమీ వరకూ పగుళ్ళను సరళమైన కోటింగ్ పీలుకలిగిస్తుంది



విషరహితమైనది



నీరు చొచ్చుకుపోకుండా అత్యుత్తమంగా ప్రతిఘటిస్తుంది

ఎలా ఉపయోగించాలి



1వ చర్య

వైర్ బ్రష్ మరియు నీటితో ఉపరితలాన్ని పరిశుభ్రం చేయండి.



2వ చర్య

స్ట్రైమ్ చేయవలసిన (1 యులర్పి: 1 సిమెంట్) మరియు పరివర్తన చేయబడ్డ మోర్టార్తో డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యులర్పి (సిమెంట్ బరువులో 10%) తో 1: 3 సిమెంట్ ఇసుక నిష్పత్తి వద్ద మరమ్మత్తు చేయబడిన దానితో, అన్ని పగుళ్ళను మరమ్మత్తు చేయండి.




2 బి చర్య

డ్రైయింగ్ మార్గం పై ను డా. ఫిక్సిట్ బాత్ సీల్ టూ-వే బేస్ కోట్ చుట్టూ మరియు ఖాళీలని డా. ఫిక్సిట్ పిడిగ్రౌట్ 10 ఎమ్తో పూడ్చాలి.



3వ చర్య

గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్లను శుభ్రపరచండి మరియు గోడ మరియు ఫ్లోర్ జంక్షన్లో యాంగిల్ ఫిల్లెట్/వాట్మాను సిమెంట్ : ఇసుక మోర్టార్ నిష్పత్తి 1: 3 తో డా. ఫిక్సిట్ పిడిక్రీట్ యులర్పి (సిమెంట్ బరువు ద్వారా 10%)తో మిశ్రమం చేసి తయారు చేయండి. మొదటి కోటింగు తేమ స్థితిలో ఉండగానే యాంగిల్ ఫిల్లెట్ భాగంలో 150 మిమీ వెడల్పు 45 జిఎస్ఎమ్ గ్లాస్ ఫైబర్ మేష్ ని పెట్టి ఉంచండి.




4వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫిన్ 2 కె 6 చ.అడుగు /కి.గ్రా. చొప్పున 2 కోటింగులు 4-6 గంటల విరామంతో వేయండి . ప్రతి కోటింగు కు ఒకదానికొకటి వ్యతిరేక దిశలో వేయాలి. మదర్ స్ట్రాబుస్టె పూత పూయండి మరియు ఫినిష్ ఫ్లోర్ లెవెల్ (FFL) పైన గోడ మీద 1000 మిమీ వరకు కొనసాగించండి.




5వ చర్య

బాండ్ కోటు వేయండి (1 భాగం సిమెంట్ + 1 భాగం యులర్పి + 1 భాగం ముతక ఇసుక) మరియు దానిని 4-6 గంటలు ఆరనివ్వండి.



6వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్ పిడిఫ్రూఫ్ LW+ (సిమెంట్ బ్యాగ్కు 200 మి.లీ) తో పైన 12-15 మిమీ ప్రొటెక్ట్డ్ స్లాఫర్ (1 భాగం సిమెంట్ + 3 భాగాలు ఇసుక) వేయండి.



7వ చర్య

డా. ఫిక్సిట్/రాఫ్ టైల్ అడ్జస్టివ్ టైల్ ను అమర్చండి మరియు టైళ్ళలోని ఖాళీలను పూడ్చడానికి టైల్ గ్రౌట్స్ ని ఉపయోగించండి.