



റെയിൻകോട്ട് റേഞ്ച്

റെയിൻകോട്ട് ന്യൂ റേഞ്ചിനെ കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻ കോട്ടും റെയിൻ കോട്ട് സെലക്ട് സിസ്റ്റംസും ഉയർന്ന ഗുണനിലവാരമുള്ള കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിക്കുന്ന ലൈറ്റ് ഫാസ്റ്റ് ആക്രിലിക് എമൽഷൻ പോളിമർ ആണ്. ഉയർന്ന ഫിലിം കനം ഉണ്ടാക്കുന്നതിനാൽ കെട്ടിടങ്ങളുടെ പുറം ചുമരുകളുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗും സംരക്ഷണ കോട്ടിംഗും ആയി ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു.

പ്രയോഗ മേഖലകൾ



എല്ലാത്തരം പുറം ഭാഗ കൽപണികൾ, കോൺക്രീറ്റ്, സിമന്റ് മണൽ റെൻഡറിംഗുകൾ, നിലവിലുള്ള കോട്ടിംഗ് തുടങ്ങിയവയിൽ ഉപയോഗിക്കുന്നു



സിമന്റ് ഷീറ്റുകളിലും പ്രയോഗിക്കാം

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- ആന്റി-കാർബണേഷൻ
- ഉയർന്ന ഫിലിം കനം 2 മിമി വരെ ക്രാക്ക് ബ്രിഡ്ജിംഗ് ശേഷി നൽകുന്നു
- വഴക്കമുള്ളത് മുടിനാരിഴ വിള്ളലുകൾ നിറയ്ക്കുന്നു
- ഉയർന്ന ഇലാസ്തികത താപ വികാസവും സങ്കോചവും മൂലമുണ്ടാകുന്ന സമ്മർദ്ദത്തെ എളുപ്പത്തിൽ നേരിടുന്നു

- ഉപയോഗിക്കാൻ തയ്യാർ-നേർപ്പിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല
- മൈക്രോബയൽ പ്രതിരോധം-പായലിനെയും പൂപ്പലിനെയും പ്രതിരോധിക്കുന്നു
- അൾട്രാവയലറ്റ് പ്രതിരോധം
- അഴുക്ക് അടിയുന്നത് കുറവ്

വീഡിയോ

ലഭ്യമായ എസ്കെയുകൾ: 1 ലിറ്റർ, 4 ലിറ്റർ, 20 ലിറ്റർ

കവരേജ്



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ്:
ലിറ്ററിന് 4.2 – 4.7 ചതുരശ്ര മീറ്റർ



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് സെലക്ട്:
ടോപ്പ് കോട്ട് 6.0-6.5 ചതുരശ്ര മീ സിംഗിൾ കോട്ട്



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക്:
ടോപ്പ് കോട്ട് 6.0-6.5 ചതുരശ്ര മീ സിംഗിൾ കോട്ട്

പ്രയോഗ രീതി

പുതിയ നിർമ്മാണത്തിനായി





- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് നേർപ്പിക്കാതെ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുക, ഏകദേശം 100 – 120 മൈക്രോൺ ഡിഎഫ്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് ലിറ്ററിന് 4.2 – 4.7 ചതുരശ്ര മീറ്റർ നിരക്കിൽ വ്യാപനം നിലനിർത്തുക.
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻകോട്ട് സെലക്ട് ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് 6-8 മണിക്കൂർ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നേർപ്പിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കണം. പ്രയോഗത്തിൽ 6.0-6.5 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പ്രതി ലിറ്റർ/ കോട്ട് വ്യാപന നിരക്ക് നിലനിർത്തുക

പുതിയ നിർമ്മാണത്തിനായി

- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് നേർപ്പിക്കാതെ ഒരു ബ്രഷ് കൊണ്ട് പ്രയോഗിക്കുക, ഏകദേശം 100-120 മൈക്രോൺ ഡിഎഫ്ടി ലഭിക്കുന്നതിന് ലിറ്ററിന് 4.2-4.7 ചതുരശ്ര മീറ്റർ നിരക്കിൽ വ്യാപനം നിലനിർത്തുക.
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് റെയിൻകോട്ട് ക്ലാസിക് അല്ലെങ്കിൽ റെയിൻകോട്ട് സെലക്ട് ടോപ്പ് കോട്ടിന്റെ രണ്ടാമത്തെ കോട്ട് 6-8 മണിക്കൂർ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നേർപ്പിക്കാതെ പ്രയോഗിക്കണം. പ്രയോഗത്തിൽ 6.0-6.5 ചതുരശ്ര മീറ്റർ പ്രതി ലിറ്റർ/ കോട്ട് വ്യാപന നിരക്ക് നിലനിർത്തുക

വീഡിയോ

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry				
Roof		 		
Bathrooms		 		
Water tanks				
Damp proof Course (Below Ground)	 	 		
Rising Dampness and Efflorescence				
Exterior Walls				
Internal Walls		 		 
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies		 