



டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட்

RTC குறித்து

டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்ஸீல் டாப் கோட் தயாரிப்பு ஒற்றை மூலப்பொருள் கொண்டு தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது, கூரைகளில் இதைப் பயன்படுத்துவதனால் எலாஸ்டோமெரிக் வாட்டர்புரூஃபிங் காப்பு மூலம் தண்ணீர் மற்றும் வெப்பத்திலிருந்து பாதுகாப்பு கிடைக்கும். RTC தயாரிப்பு பியூ-அக்ரலிக் ஹைபிரிட் எம்லஷன் தொழில்நுட்பத்துடன் நானோ ஃபைபர்கள் வலிவூட்டப்பட்டு உருவாக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த ஒரு புராதெக்ட் பயன்படுத்துவதன் மூலமாக வாட்டர்புரூஃபிங் நன்மைகளுடன் வெப்பத்தை குறைக்கும் பலன்களையும் பெற முடியும்.

சிறப்பம்சங்களும் நன்மைகளும்



வாட்டர்புரூஃபிங்
கடினமான நீடித்து
உழைக்கும் எலாஸ்டிக்
மெம்ப்ரேன் > 200% நீட்சி
குணமுள்ளது



சிறப்பாக
ஒட்டிக்கொள்ளும்
தளத்துடன் பலமாக
ஒட்டியிருக்கும்



விரிசல்களை நிரப்பும்
நுண்ணிய விரிசல்களை
முழுவதும் நிரப்பும்
நெகிழ்வுள்ள பொருள்களால்
தயாரிக்கப்பட்டுள்ளது



கடினமானது மற்றும்
உராய்வுகளைத் தடுக்கும்
சாதாரண ஆட்கள்
நடமாட்டத்தைத் தாங்கி
நிற்கும்



சிக்கனமானது
நீடித்து உழைக்கும் பூச்சு,
சிக்கனமான செலவில்



சோலார் ரிஃப்ளெக்டன்ஸ்
இண்டெக்ஸ்
(SRI) மதிப்பு 106 - மேம்பட்ட
வெண்மை கட்டிடத்தில்
வெப்பம் பரவுவதைக்
குறைக்கும்



தட்பவெப்பம் குறைவு
மேற்பரப்பு தட்பவெப்பத்தைக்
கோடைக்காலத்தில் 10°C★★
வரை குறைக்கும்

வீடியோ



பயன்படுத்த ஏற்ற இடங்கள்

ஏற்கனவே கட்டப்பட்ட கட்டிடத்தின்
சமதள / சரிவு கூரை பரப்புகள்:



செங்கல் துண்டு
கோபா ஃபினிஷ்



பிசிசி



சிமென்ட் சாந்து /
கொங்கீற்று மற்றும்



உடைந்த சைனா
மொசைக் டைல்ஸ்
கூரை

புரடெக்ட் சிறப்பம்சங்கள்

- **கிடைக்கும் அளவுகள் :**

200 மிலி, 1 லிட்., 5 லிட்., 10 லிட். மற்றும் 100 லிட்.

- **தழுவளவு :**

முதல் பூச்சு ரூஃப்சீல் டாப் கோட் - 2.0-2.2 சதுர மீட்டர் / லிட்டர்

இரண்டாவது பூச்சு ரூஃப்சீல் டாப் கோட் - 2.0 - 2.2 சதுர மீட்டர் / லிட்டர்

செங்குத்தான பரப்புகளுக்கு - 3.3 - 3.7 ச.மீ / லிட்டர் / பூச்சு

பயன்படுத்தும் வழிமுறை

- பூசுவதற்கு முன்னர் நன்றாகக் கலக்கிக் கொள்ளவும்
- டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்சீல் டாப் கோட் பூச்சு செய்யும் முன்னர் ஜாயிண்டுகள் / ஓரங்கள் / நீர் வழித்தடங்கள் மற்றும் நீர் புக ஏதுவான துளைகள் அனைத்தும் முழுவதுமாக சரிசெய்துகொள்ள வேண்டும். ஓரங்கள், இடைவெளிகள், ஜாயிண்டுகள், துருத்திக் கொண்டிருப்பவை மற்றும் நீர் வழித்தடங்கள் அனைத்தையும் வலிவூட்டும் பொருளைப் பதித்து கூடுதல் பூச்சு பூசி நேர்த்தி செய்ய வேண்டும்.
- டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்சீல் டாப் கோட் (இதை 2:1 வீதம் தண்ணீர் கொண்டு நீர்த்துக்கொள்ள வேண்டும்) செல்ஃப் பிரைமிங் பொருளாக 9-10 ச.மீ. / லிட்டர் வீதம் பூச வேண்டும்.
- இந்த பூச்சு 3-4 மணி நேரம் வரையில் உலர காத்திருந்த பிறகு முதல் பூச்சு மற்றும் இரண்டாவது பூச்சைச் செய்ய வேண்டும்.
- டா. ஃபிக்ஸிட் ரூஃப்சீல் டாப் கோட் @ 2.0 & 2.2 ச.மீ. / லிட்டர் / பூச்சு வீதம் தண்ணீரைச் சேர்த்து நீர்க்காமல் இரண்டு பூச்சு செய்ய வேண்டும், இரண்டு பூச்சிலும் ஒரே அளவில் தயாரிப்பு பொருளைப் பயன்படுத்த வேண்டும். இவ்வாறு செய்யும் போது தயாரிப்புப் பொருள் சரிவர பயன்படுத்தப்பட்டு டிஎஃப்டி 450-500 மைக்ரோன் அளவில் கிடைக்க உதவும்.
- இந்த சிஸ்டம் காற்று கியூரிங் ஆக குறைந்த பட்சம் 5 நாட்கள் தேவைப்படும்.

வீடியோ



Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER		PIDIPROOF® LW+ / PIDIPROOF® LW+ SUPER	
Roof	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX	PIDIFIN® 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	SURE SEAL	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX	PIDICRETE® URP	PIDIFIN® 2K / FASTFLEX