



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് യു.ആർ.പി.



ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് യുആർപിയെക്കുറിച്ച്

ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് പിഡിക്രിറ്റ് യുആർപി മോഡിഫൈഡ് സ്റ്റൈറീൻ ബ്യൂട്ടാഡിൻ അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ളതാണ്. ഫ്ലോറുകൾ, കോളം, ബീമുകൾ, ഹാജ്ജാസ്, സ്ലാബ് എന്നിവയുടെ പൊട്ടിയ കോൺക്രീറ്റിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കും കുളിമുറി, ചെറിയ ടെറസുകൾ മുതലായവയുടെ വാട്ടർപ്രൂഫിംഗിനും ഇത് ഉപയോഗിക്കുന്നു. ഇത് ചുരുങ്ങൽ കുറയ്ക്കുന്നു, വിള്ളലുകളെയും പൊടി ഉയരുന്നതിനെയും തടയുന്നു, ഉറച്ചിലിനോടുള്ള പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നു.

സവിശേഷതകളും പ്രയോജനങ്ങളും

- വിവിധോദ്ദേശ്യം – ഇത് വിവിധ ഉദ്ദേശ്യങ്ങൾക്കുള്ള ചിലവു കുറഞ്ഞ ഉൽപ്പന്നമാണ്, ഉപയോഗിക്കാൻ എളുപ്പമാണ്.
- വിള്ളൽ – ഇലാസ്റ്റിക് ശേഷി മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിലൂടെ ഇത് വിള്ളലുകളെ തടയുന്നു.
- കാഠിന്യം – കാഠിന്യം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും പൊടി ഉത്പാദനം തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.
- ചുരുങ്ങൽ – ഉണങ്ങലും പഴക്കവും മൂലമുള്ള ചുരുങ്ങൽ ഉണ്ടാക്കുന്ന വിള്ളലുകൾ കുറയ്ക്കുന്നു.
- ബോണ്ടിംഗ് – കോൺക്രീറ്റ്, കൽപ്പണി, സ്റ്റോൺ വർക്കുകൾ, പ്ലാസ്റ്ററുകൾ, സിമന്റ് പ്രതലങ്ങൾ എന്നിവയുമായി ശക്തമായ ബോണ്ടിംഗ്
- തേയ്മാനവും നാശവും – തേയ്മാന പ്രതിരോധം മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും നാശത്തെ തടയുകയും ചെയ്യുന്നു.

പ്രയോഗിക്കുന്ന മേഖലകൾ



ഒരു ബോണ്ട് കോട്ട് എന്ന നിലയിൽ: പുതിയ കോൺക്രീറ്റിനെ പഴയ കോൺക്രീറ്റ്, കൽപണി, സ്റ്റോൺ വർക്ക്, പ്ലാസ്റ്ററിംഗ് എന്നിവയുമായി ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു.



കോൺക്രീറ്റ് അറ്റകുറ്റപ്പണികൾക്കായി: ഫ്ലോറലൾ, കോളം, ബീമുകൾ, ഹജ്ജാസ്, സ്റ്റാമ്പുകൾ, പാർപ്പുകൾ തുടങ്ങിയവയുടെ ഇളകിയ കോൺക്രീറ്റ്.



വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ്: ചെറിയ മേൽക്കൂര ടെറസുകൾ, ടോയ്ലറ്റുകളുടെയും കുളിമുറികളുടെയും വെള്ളം നനയുന്ന ഭാഗങ്ങൾ, ഹജ്ജാസ്, ലിഫ്റ്റ് പിറ്റ്, ബാൽക്കണി, സ്റ്റേയർകെയ്സുകൾ

വീഡിയോ



ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ

ലഭ്യമായ പായ്ക്കുകൾ:

200 ഗ്രാം, 500 ഗ്രാം, 1 കിലോ, 5 കിലോ, 10കിലോ, 20കിലോ, 50 കിലോ, 225 കിലോ

മിക്സിംഗ് അനുപാതം:

എ. ബോണ്ട് കോട്ട് – 1: 1 അനുപാതം (യുആർപി: സിമന്റ്)

ബി. റിപ്പയർ മോർട്ടാർ – സിമന്റിന്റെ ഭാരത്തിന്റെ 10% (1 കിലോഗ്രാം യുആർപി: 10 കിലോഗ്രാം സിമന്റ്: 30 കിലോ മണൽ)

സി വാട്ടർപ്രൂഫിംഗ് കോട്ടിംഗ് – 1: 1.5 അനുപാതം (യുആർപി: സിമന്റ്)

പ്രയോഗ രീതികൾ

- മറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അഴുക്ക്, അയഞ്ഞ കണികകൾ, പൊടി എന്നിവ നീക്കംചെയ്യാൻ വയർ ബ്രഷ് അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രബ്ബർ ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലം വൃത്തിയാക്കുക. അനുയോജ്യമായ ലായനി ഉപയോഗിച്ച് ഉപരിതലത്തിൽ നിന്ന് മെഴുക്ക് നീക്കം ചെയ്യുക
- വി-ഗ്രോവ് രൂപത്തിൽ വിള്ളലുകൾ തുറന്ന് എല്ലാ വിള്ളലുകളും റിപ്പയർ ചെയ്യുക, ബോണ്ട് കോട്ട്, പോളിമർ മോഡിഫൈഡ് മോർട്ടാർ എന്നിവ പ്രയോഗിക്കുക
- ഡോ. ഫിക്സിറ്റ് യുആർപി ഉപയോഗിച്ച് തയ്യാറാക്കിയ 2 കോട്ട് വാട്ടർപ്രൂഫ് കോട്ടിംഗ് പ്രയോഗിക്കുക. കോട്ടുകൾ തമ്മിലുള്ള ഇടവേള 6-8 മണിക്കൂർ ആയിരിക്കണം
- 6-8 മണിക്കൂറിന് ശേഷം, കോട്ട് അടിച്ച പ്രതലത്തെ ബ്രിക്ക് ബാറ്റ് കോബ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രീഡ് ഉപയോഗിച്ച് കവർ ചെയ്യുക.

സീലർ കോട്ട്

വീഡിയോ



വീഡിയോ



കോൺക്രീറ്റ് മോർട്ടാറിന്റെ അറ്റകുറ്റപ്പണി

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+⁺ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE[®] SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX