



ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସ୍ଥୁଆରପି



ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ସ୍ଥୁଆରପି ସମ୍ବନ୍ଧରେ

ଡ.ଫିକ୍ସିଟ୍ ପିଡିକ୍ରେଟ୍ ସ୍ଥୁଆରପି ମୋଡିଫାଏଡ୍ ଷ୍ଟେରିନ୍ ବୁଟାଡାଇନ୍ ଆଧାରିତ। ଏହାକୁ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା କଂକ୍ରିଟ୍ ଫ୍ଲୋର, କଲମ୍, ବିମ୍ ଓ ତାଜା, ସ୍ଲାବ୍, ଟଏଲେଟ୍ ଓ ବାଥରୁମ୍ ଡ୍ରାଟରପୁଫିଂ, ଛୋଟ ଟେରାସ୍ ଇତ୍ୟାଦିର ମରାମତି ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ। ଏହା ପୁରୁଣା ଓ ନୂଆ କଂକ୍ରିଟ୍ ତଥା ପ୍ଲାଷ୍ଟରକୁ ଦୃଢ଼ ଭାବରେ ଯୋଡ଼ିଥାଏ। ଏହା ସଙ୍କୋଚନକୁ ହ୍ରାସ କରେ, ଫାଟ ଦୂର କରେ, ଧୂଳି ଧରିବାକୁ କମ୍ କରେ ଓ ଘର୍ଷଣ ପ୍ରତିରୋଧକ ଶକ୍ତି ସୃଷ୍ଟି କରେ।

ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଓ ଲାଭ

- ବହୁମୁଖୀ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରେ – ଏହାକୁ ବହୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗାଯାଏ ଓ ଏହା ଏକ ସୁଲଭ ମୂଲ୍ୟର ଉତ୍ପାଦ, ସହଜରେ ବ୍ୟବହାର କରିହୁଏ।
- ଫାଟ – ଏହା ଫ୍ଲେକ୍ସୁରାଲ୍ ଦୃଢ଼ତାରେ ଉନ୍ନତି ଆଣି ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରତିରୋଧ କରେ।
- କଠିନତା – ଏହା କଠିନତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରେ ଓ ଧୂଳ ସୃଷ୍ଟି ହେବାକୁ ଦିଏ ନାହିଁ।
- ସଙ୍କୋଚନତା – ଶୁଖିଲା ଓ ଦୀର୍ଘଦିନର ସଙ୍କୁଚିତ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ କମ୍ କରେ।
- ଯୋଡ଼େଇ କ୍ଷମତା – କଂକ୍ରିଟ୍, ମାସୋନାରି, ପଥର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟର ଓ ସିମେଣ୍ଟ ଜାତୀୟ ପୃଷ୍ଠଭାଗ ପାଇଁ ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ଯୋଡ଼େଇ କ୍ଷମତା ପ୍ରଦାନ କରେ।
- ଅବକ୍ଷୟ ଓ କ୍ଷୟକ୍ଷତି – ଏହା ଅବକ୍ଷୟ ପ୍ରତିରୋଧୀ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ କ୍ଷୟକ୍ଷତିକୁ କମ୍ କରେ।

ପ୍ରୟୋଗ ସ୍ଥାନ :



ଏକ ବଣ୍ଟ କୋର୍ ଭାବରେ :

ନୂଆ କଂକ୍ରିଟ୍ ପୁରୁଣା କଂକ୍ରିଟ୍ ସହିତ ଯୋଡ଼େଇ କରିବା, ମାସୋନାରି ପଥର କାର୍ଯ୍ୟ, ପ୍ଲାଷ୍ଟରିଂ



କଂକ୍ରିଟ୍ ମରାମତି ପାଇଁ :

ଚଟାଣ, କଲମ, ବିମ୍ବ, ତାଜା, ସ୍ଲାବ୍, ପାରାପିଟ୍ ଇତ୍ୟାଦି ସ୍ଥାନରୁ କଂକ୍ରିଟ୍ ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ପାଇଁ



ଏକ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ କୋଟିଂ ଭାବରେ :

ଛୋଟ ତାଜା ଟେରାସ୍, ଶୌଚାଳୟ ଓ ବାଥରୁମ୍ ଖାଲୁଆ ସ୍ଥାନ, ତାଜା ଓ ଲିଫ୍ଟ ପିଟ୍ସ, ବାଲକୋନି ଓ ପାହାଚ

ଭିଡ଼ିଓ



ଉପାଦାନ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ

ଉପଲବ୍ଧ ପ୍ୟାକ୍ :

200 ଗ୍ରାମ୍, 500 ଗ୍ରାମ୍, 1 କେଜି, 5 କେଜି, 10 କେଜି, 20 କେଜି, 50 କେଜି, 225 କେଜି

ମିଶ୍ରଣ ଅନୁପାତ :

କ. ବଣ୍ଟ କୋର୍ – 1:1 ଅନୁପାତ (ଛୁଆରପି: ସିମେଣ୍ଟ)

ଖ. ମରାମତି ମୋର୍ଟାର – ସିମେଣ୍ଟ ଓଜନର 10% (1 କେଜି ଛୁଆରପି : 10 କେଜି ସିମେଣ୍ଟ : 30 କେଜି ବାଲି)

ଗ. ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ କୋଟିଂ – 1:1.5 (ଛୁଆରପି : ସିମେଣ୍ଟ)

କିପରି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ

- ତାର ବ୍ରସ୍ କିମ୍ବା ସ୍ତବର ଦ୍ଵାରା ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ଧୂଳି ମଇଳା, ତିଳା ପଦାର୍ଥ, ଛାଡ଼ି ଯାଇଥିବା ଅଂଶ ଓ ଧୂଳିକୁ ପରିଷ୍କାର କରନ୍ତୁ। ଉପଯୁକ୍ତ ସଲଭେଣ୍ଟ ବ୍ୟବହାର କରି ପୃଷ୍ଠ ଭାଗରେ ରହିଥିବା ତେଲିଆ ବା ଅଠାଳିଆ ପଦାର୍ଥକୁ ଛଡ଼ାନ୍ତୁ।
- ଭି-ଗୁଉ ଆକାରରେ ଫାଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଖୋଲା କରି ସବୁ ଫାଟକୁ ମରାମତି କରନ୍ତୁ, ବଣ୍ଟ କୋର୍ ଓ ପଲିମର ମୋଡିଫାଏର୍ ମୋର୍ଟାର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତୁ।
- ଡ. ଫିକ୍ସିବ୍ ଛୁଆରପି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରସ୍ତୁତ ଡ୍ରାଟରପୁଫ୍ କୋଟିଂର 2 ଟି କୋଟକୁ ଲଗାନ୍ତୁ। କୋର୍ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ 6-8 ଘଣ୍ଟା ବ୍ୟବଧାନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ।
- 6-8 ଘଣ୍ଟା ପରେ କୋର୍ ହୋଇଥିବା ପୃଷ୍ଠଭାଗକୁ ବ୍ରିକ୍ ବ୍ୟାଟ୍ କୋକବା କିମ୍ବା ସ୍ତ୍ରୁଟ୍ ଦ୍ଵାରା କଢ଼ର କରନ୍ତୁ।

ସିଲର କୋର୍

ଭିଡ଼ିଓ



ଭିଡ଼ିଓ



କଂକ୍ରିଟ୍ ମୋର୍ଟାର
ର ମରାମତି

Popular Waterproofing products at a glance

Surface for which waterproofing is done	New Construction		Repair and Renovation	
	Basic Product	Advanced product	Basic Product	Advanced product
Plaster Concrete and Masonry	PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+⁺ SUPER		PIDIPROOF[®] LW+ / PIDIPROOF[®] LW+⁺ SUPER	
Roof	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	ROOFSEAL TOP COAT	ROOFSEAL TOP COAT
Bathrooms	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Water tanks	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Damp proof Course (Below Ground)	BITUFIX / PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX		
Rising Dampness and Efflorescence	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX	PIDIFIN[®] 2K	FASTFLEX
Exterior Walls	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT CLASSIC	RAINCOAT SELECT
Internal Walls	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	SURE[®] SEAL	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX
Balcony, Kitchen, Chajja and Canopies	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX	PIDICRETE[®] URP	PIDIFIN[®] 2K / FASTFLEX